NEUHAUS
ETIKETTEN · SYSTEME · ELEKTRONIK

Datenblatt Polyesterfolien

POL-M-1008SP/EJ silber platin

Speziell für nachträgliche Beschriftung im Thermotransferverfahren.

Die glatte Materialoberfläche ermöglicht eine tief deckende Farbübertragung wodurch kleine Schriften, highdensity Barcodes etc. präzise gedruckt werden können. Hervorragend geeignet für Pulverlack, leicht ölige- und strukturierte Untergründe.

Dicke Folie	0,053mm	
Dicke Klebstoff	0,046mm	
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +150° C	
Verklebungstemperatur	+4° C minimal	
Klebstoff	Universell einsetzbar spez. auch für schwierig niederenergetische Oberflächen, permanent, modifiziert Acrylat. Klebstoffserie 350E	
Klebkraft	Gemessen nach 48 Std. Lagerung in Normalklima 23/50, DIN 50014 auf Zugprüfmaschine DIN 51221 der Klasse 1 nach DIN 51220. Folienbreite 25 mm (DIN 30646).	
Messresultate	Aluminium	23.5 N
	Pulverlack glatt	23 N
	ABS	20.5 N
	Polycarbonat	21.2 N
	Polyethylen	14 N
Träger	Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert. Speziell für Rollendruck. Dicke = 0,077 mm	
UL-Zulassung	File-Nr. MH 29384 PGJI2/8. In Verbindung mit verschiedenen Farbbandkombinationen.	
Beschriftung	TTB-R-500SW	Kratz-, Benzin- u. Laugenfest, heller Druck
	TTB-R-504SW	Kratz-, Benzin- u. Laugenfest, heller Druck
	TTB-D-910SW	Kratz-, Benzin- u. Laugenfest, heller Druck

Die vorstehenden Angaben stellen Erfahrungswerte dar. Wir empfehlen dem Anwender deshalb vor Verwendung des Produktes eigene Versuche durchzuführen. Änderungen vorbehalten.

Neuhaus AG - Mülligerstrasse 80 - CH-5210 Windisch - Switzerland - Tel. +41 (0) 56 448 99 22 - Fax - +41 (0) 56 441 70 14 - admin@neuhausag.ch